



DECLARACIÓN (E DE CONFORMIDAD

INFORMACIÓN SOBRE ENSAYOS DE TIPO INICIAL

Maderas Sacristán, S. L. y la Marca de Garantía Pino Soria Burgos con el objeto de caracterizar el pino silvestre procedente de la zona geográfica recogida dentro de la propia Marca de Garantía y ofrecer una clasificación adecuada a la demanda que existe en el mercado, ha ensayado un total de 7 lotes, de entre 42 y 79 piezas cada uno, y con secciones de vigas comprendidas entre 15 x 5 cm, la más pequeña, y 30 x 25 cm la más grande.

Los ensayos de tipo inicial quedan recogidos en el informe PSB-01-02-11. Dichos ensayos fueron realizados por **Cesefor**, obteniendo cuatro clases resistentes: C18, C22, C24 y C30.

Los valores característicos de resistencia y rigidez para cada una de las clases resistentes obtenidas son los siguientes:

	C18	C22	C24	C30
			*	-
$f_{m,g,k}$	18	22	24	30
$f_{t,0,g,k}$	11	13	14	18
f _{t,90,g,k}	0,4	0,4	0,4	0,4
f _{c,0,g,k}	18	20	21	23
f _{c,90,g,k}	2,2	2,4	2,5	2,7
$f_{v,g,k}$	3,4	3,8	4,0	4,0
E _{0,g,medio}	9	10	11	12
$E_{0,g,k}$	6,0	6,7	7,4	8,0
E _{90,g,medio}	0,30	0,33	0,37	0,40
$G_{g,medio}$	0,56	0,63	0,69	0,75
$\rho_{g,k}$	320	340	350	380
	f _{t,0,g,k} f _{t,90,g,k} f _{c,0,g,k} f _{c,90,g,k} f _{v,g,k} E _{0,g,medio} E _{0,g,k} E _{90,g,medio} G _{g,medio}	fm,g,k 18 ft,0,g,k 11 ft,90,g,k 0,4 fc,0,g,k 18 fc,90,g,k 2,2 fv,g,k 3,4 E0,g,medio 9 E0,g,k 6,0 E90,g,medio 0,30 Gg,medio 0,56	f _{m,g,k} 18 22 f _{t,0,g,k} 11 13 f _{t,90,g,k} 0,4 0,4 f _{c,0,g,k} 18 20 f _{c,90,g,k} 2,2 2,4 f _{v,g,k} 3,4 3,8 E _{0,g,medio} 9 10 E _{0,g,k} 6,0 6,7 E _{90,g,medio} 0,30 0,33 G _{g,medio} 0,56 0,63	f _{m,g,k} 18 22 24 f _{t,0,g,k} 11 13 14 f _{t,90,g,k} 0,4 0,4 0,4 f _{c,0,g,k} 18 20 21 f _{c,90,g,k} 2,2 2,4 2,5 f _{v,g,k} 3,4 3,8 4,0 E _{0,g,medio} 9 10 11 E _{0,g,medio} 6,0 6,7 7,4 E _{90,g,medio} 0,30 0,33 0,37 G _{g,medio} 0,56 0,63 0,69

Además **Maderas Sacristán, S. L.** ha realizado los ensayos necesarios para verificar la correcta aplicación del tratamiento protector, obteniendo los siguientes resultados:

Madera tratada de pino silvestre, con clase de penetración NP3, y un nivel retención logrado superior a 57,4 kg/m³. Informe de ensayos: 27112-3 (M3).

Según el CTE (Código técnico de la Edificación) este tratamiento cumple con las exigencias de la clase de uso 3.2.